АКВАХИМ

АКВАХИМ ЦПК 1К

Однокомпонентна швидковисихаюча протекторна ґрунтовка

Тип	Однокомпонентна швидковисихаюча протекторна ґрунтовка
Призначення	Холодне цинкування чорних металів і низьковуглецевих сталей: будівельні та промислові металоконструкції, обладнання, гідроспоруди, мости, корпуси суден, портові споруди.
Склад	Однокомпонентна поліуретанова протекторна електропровідна цинкова ґрунтовка, що тужавіє від вологи повітря.
Фасування	Тара за ГОСТ 9980 (комплект 1,8 кг та більше)
Орієнтовна витрата	0,225–0,300 кг/м²

Властивості

- Наноситься при вологості до 99% і температурі до −10 °С
- Тужавіє швидше, ніж багатокомпонентні ґрунтовки
- Сухий шар складається переважно з пластинчастого цинку, опір шару менше 5 Ом
- Зварювальні роботи можна проводити прямо по ґрунтовці
- Не потребує змішування компонентів, що виключає помилки приготування

Спосіб застосування

Перед роботою вміст тари перемішують низькообертовим міксером (150–200 об/хв). Температура ґрунтовки має бути вищою за точку роси. Наноситься валиком, пензлем або безповітряним розпиленням.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · https://akvahim.com.ua