Ґрунтовка АКВАХИМ ВЛ-02

Реактивна ґрунтовка (замість фосфатування)

Тип	Реактивна ґрунтовка (замість фосфатування)
Призначення	Ґрунтування металевих поверхонь, захист металу при міжопераційному зберіганні, заміна фосфатування й оксидування.
Склад	Суспензія пігментів і наповнювачів у розчині полівінілбутиралю та ідитольної смоли (або без неї) у суміші органічних розчинників.
Фасування	Тара за ГОСТ 9980
Орієнтовна витрата	80–120 г/м²

Властивості

- Ґрунтування металевих поверхонь
- Захист металу під час міжопераційного зберігання
- Заміна фосфатування й оксидування

Спосіб застосування

Витрата залежить від способу нанесення: пензлем 80–95 г/м², пневматичним розпиленням 100–120 г/м², безповітряним 95–110 г/м². Пакування й транспортування за ГОСТ 9980.3-86 у металеву або поліетиленову тару.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХИМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · https://akvahim.com.ua